

Afrormosia

➤ **Nom latin :** Pericopsis elata


➤ **Pays d'origine :** Cameroun, R.D.C. (République Démocratique du Congo)

➤ **Densité :** 890 Kg/m³

➤ **Dureté :** Dur

➤ **Mouvement :** Moyen

➤ **Format :**




➤ **Description :** Aubier bien différencié • Bois parfait : brun jaune veiné de sombre, virant à brun foncé à la lumière • Fil : droit à contre-fil léger • Grain : fin

➤ **Caractéristiques physiques :**

Masse volumique à 12 % (Kg/m³) MV12 : 740 • Retrait volumétrique pour 1 % d'humidité v % = 0,50

➤ **Remarques :** Durabilité naturelle : élevée • Attaquable par lyctus : non • Imprégnabilité : mauvaise • L'Afrormosia est un excellent substitut du Teck



Afrormosia